

PRODUITS TECHNIQUES

industrie / bâtiment / collectivité

www.socodif-chimie-industrie.fr



LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

828 - SOCOPLAK



PROPRIÉTÉS

► **« 828 »** est un mastic à base de MS Polymères, spécialement conçu pour le calage des plaques d'égouts, grilles d'égouts, trous d'hommes… tout en diminuant les bruits.

► **« 828 »** possède une très grande adhérence, il polymérise rapidement dans les premières heures, au contact de l'air et de l'humidité.

► **« 828 »** réduit les nuisances sonores sur les plaques d'égouts.

► **« 828 »** offre une bonne résistance tout en diminuant le contact métal/métal.

CARACTERISTIQUES

Base	MS polymères
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	2mm/24h (à 20°C/65% H.R.)
Pelliculation	Env. 10 min. (à 20°C/65% H.R.)
Dureté	40 ± 5 Shore A
Retrait	Aucun
Résistance aux températures	- 40° C à + 90° C
Reprise élastique	> 70%
Déformation maximale	25%
Module d'élasticité à 100%	1,7N/mm² (DIN53504)
Tension maximale	1,7N/mm² (DIN53504)
Allongement à la rupture	> 500% (DIN53504)
Couleur	Noir

MODE D'EMPLOI

► Appliquer à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique, sur un support propre, brossé, dépoussiéré et dégraissé.

► ***SUPPORT PLAQUE*** : Appliquer **« 828 »** tout le long de la circonférence, étaler à l'eau savonneuse à l'aide du pouce, laisser sécher quelques heures (minimum 2 heures).

► ***PLAQUE*** : Vaporiser un produit du type **« 405A »** ou **« 406A »**, sur la partie inférieure de la plaque qui sera au contact du support de plaque, afin d'éviter l'adhésion.

Conservation : De préférence dans un endroit sec et frais (température + 5°C à 25°C), 12 mois dans son emballage fermé.



407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z